

Behandlings- vejledning

Mahogni



Reg. nr. 57.573

For at De kan bevare træet på den bedste måde, har vi i samarbejde med vor træbeskyttelsesleverandør, LARCO A/S, udarbejdet denne behandlingsvejledning for

Jyde porte og døre i massiv mahogni / mahognifiner:

Leveret fra fabrik ubehandlet og Jyde Port anbefaler at færdigbehandling udføres straks efter montage, som følger:

Oliebehandling:

Udføres iht. Funktionsklasse II (MBK).

Grundbehandling udføres som 1 x stryging med Jyde Port Træolie 020-0019 Mahogni.
Færdigbehandling udføres som 2 x stryging med

Jyde Port Træolie 3-15 Farveløs:

Med denne behandling vil vejrliget med tiden automatisk gøre mahognitræet lidt mørkere.

Eller

Jyde Port Træolie 3-19 Mahogni:

Denne behandling giver ædeltræet "mahogniglød". Er også velegnet til at friske en mat eller grålig overflade op.

Intervaller for vedligeholdelse med træolie er normalt hvert år, eller efter behov.

Malebehandling:

Udføres iht. Funktionsklasse III (MBK), som filmdannende behandling i enten transparente eller dækkende farve.

Transparente farver:

Grundbehandling udføres med Larco Secu Træbeskyttelsesmiddel type 020-0019 Mahogni eller anden farve efter eget valg. Færdigbehandling udføres med: 3 x stryging med DK-4 Træbeskyttelse type 142-0019 Mahogni eller anden transparent farve efter eget valg.
Første stryging bør fortyndes med ca. 5% vand.
Let knopslibning bør først udføres før sidste stryging.

(OBS! En udendørs filmdannende behandling bør ikke udføres alene som en farveløs behandling, da en sådan kun yder ringe beskyttelse overfor UV-lysets nedbrydning af træets overflade, med risiko for afskalninger af malebehandlingen til følge.)

Dækkende farver:

3 x stryging DK-5 Træbeskyttelse type 154 i ønsket farve
Første stryging bør fortyndes med ca. 5% vand.
Let knopslibning udføres lettest efter første stryging.

Intervaller for vedligehold af transparente eller dækkende behandling, som anbefalet ovenfor, er normalt ca. hvert 2 år.

Syd og vestvendte samt vandretliggende overflader som f.eks. glaslister på vinduer slides mest af vejr og vind. De bør derfor normalt vedligeholdes hyppigere end de øvrige overflader.

Det må påregnes at vejrligets påvirkning med tiden vil ændre den originale farve lidt.

Hold den færdigbehandlede overflade under løbende opsyn for at sikre at vedligehold kan udføres når der viser sig behov derfor samt evt. skader udbedres straks de konstateres.

Reparation af skader:

For at bevare en overfladebehandling er det vigtigt, at evt. skader straks repareres, som følger:

- Afvaskning og let slibning af det beskadigede område
- Omhyggelig pletstrygning af det beskadigede område med det produkt og den farve som der oprindeligt er færdigbehandlet med og med det antal pletstrygninger der skal til for at man så godt som muligt opnår den oprindelige farve og lagtykkelse.
- Reparationen afsluttes med en fuld stryging af mindst hele den komponentdel (ramme, karmside, fyldning, etc), hvor reparationen er udført.

NB:

Har de spørgsmål vedr. behandling af træ, er De altid velkommen til at kontakte LARCOs tekniske service på telefon 3678 1818.

Med venlig hilsen
JYDE PORT A/S

VIGTIGT!

Samtlige ubehandlede mahogni produkter SKAL omgående efter modtagelse behandles i henhold til vedhæftede behandlingsvejledning fra LARCO A/S.

JydePorts garanti bortfalder, såfremt behandlings- og montagevejledningen ikke følges.

Reg. varemærke

Tlf. 70 27 17 00

Dette produkt er ubehandlet fra fabrik!