

Behandlings- vejledning for træ

Reg. varemærke

Jyde Port

Reg. nr. 57.573

For at De kan bevare træet på bedste måde, har vi i samarbejde med GORI udarbejdet denne behandlingsvejledning.

1. JYDE PORTE og DØRE beklædt med FYRRUSTIK BRÆDDER:

Grundbehandling:

Karm/ramme og rustikbrædder:

Foretages inden montage med GORI 22 farveløs i rigelig mængde overalt.

Mellembehandling:

Foretages inden montage med GORI super, GORI 77 eller GORI 88 i farve efter ønske.

Færdigbehandling:

Foretages efter montage med anvendte GORI super, GORI 77 eller GORI 88, og i samme farve som ved mellembehandling.

Farvegennemslag fra knaster:

Kan forekomme – specielt, hvis der anvendes lyse farver. Ligeledes kan der forekomme harpiksknopper tilfældigt fordelt på overfladen eller følge åretegningen i træet.

2. JYDE PORTE og DØRE beklædt med VANDFAST KRYDSFINER:

Grundbehandling:

Karme er fra Jyde Port vacuumimprægneret og skal ikke grundes:

Ramme grundes inden montage med GORI 22 farveløs i rigelig mængde overalt.

Vandfast krydsfiner:

Foretages inden montage med GORI 44 farveløs, evt. profiler- ing i pladen og endetræ mættes omhyggeligt.

Mellembehandling:

Foretages inden montage med GORI super, GORI 77 eller GORI 88 i farve efter ønske.

Færdigbehandling:

Foretages efter montage med anvendte GORI super, GORI 77 eller GORI 88, og i samme farve som ved mellembehandling.

Fremtidig vedligeholdelse af ovennævnte:

Hvor ofte:

Efter behov, afhængig af, hvor udsat Deres JYDE PORT og/eller DØR er placeret.

Vedligeholdes med:

Anvendte GORI super, GORI 77 eller GORI 88 i valgte farve.

Før vedligeholdelse:

Træoverflade rengøres for støv, snavs etc. Det kan anbefales at foretage en afvaskning med GORI husvask (fås hos farvehandleren eller i byggemarkedet), og til sidst rent vand.

Skulle den oprindelige behandling være noget nedbrudt, bør overfladen slibes fri for nedbrudt små-forvitret løstsiddende træbeskyttelse.

Farveløs træbeskyttelse må aldrig anvendes som slutbehandling udendørs.

Spec. vandfast krydsfiner:

Fra krydsfiner kan der grundet fugtoptagelse fra luften trænge nogle salte ud til overfladen. Disse kan ses som "noget hvidtonet udtræk", og KAN AFVASKES med almindeligt vand, inden der påføres træbeskyttelse ved vedligeholdelse.

NB:

Har de spørgsmål vedr. behandling af træ, er De altid velkommen til at kontakte DYRUPs tekniske service på telefon 3957 9300.

Med venlig hilsen
JYDE PORT A/S

VIGTIGT!

Samtlige ubehandlede vippeporte SKAL omgående efter modtagelse behandles i henhold til vedhæftede behandlingsvejledning fra GORI.

JydePorts garanti bortfalder, såfremt behandlings- og montagevejledningen ikke følges.

Reg. varemærke

Tlf. 70 27 17 00

Dette produkt er ubehandlet fra fabrik!