

VEDLIGEHOLDELSSES- OG MALEVEJLEDNING TIL GRUNDEDE STÅLPORTE

VEDLIGEHOLDELSE

Overfladefinish fra fabrik (stålgarageporte) er så holdbare, at den holder mange flere år end almindelig overfladebehandling. Det tilrådeligt jævnlige at rengører dem grundigt. Tilsyneladende misfarvning af malingen kan forekomme, når den har været udsat for snavsede omgivelser i lang tid. Let kridtning kan også forårsage mindre ændringer på områder udsat for stærkt sollys. Grundig rengøring vil generelt gengive malingen dens oprindelige udseende, så ny maling ikke er nødvendig. Lejlighedsvis let rengøring vil også bidrage til at vedligeholde malingens finish. Garageportens oprindelige finish kan bevares med afvaskning en gang om måneden. En mild opløsning med rengøringsmiddel eller salmiakspiritus hjælper til at fjerne det meste snavs. Følgende blandingsforhold anbefales:

En kop Tide™ eller andet generelt rengøringsmiddel med mindre end 0,5 % fosfat opløst i 22 l lunkent vand. BEMÆRK: Det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler med mere end 0,5 % fosfat til almindelig rengøring af garageporte. FORSIGTIG: BLAND ALDRIG RENSE- ELLER RENGØRINGSMIDLER MED BLEGEMIDDEL.

KLARGØRING AF OVERFLADEN FØR MALING

Voks på overfladen skal fjernes, da malingen ellers vil skalle af. Voksen fjernes ved at slibe overfladen let med en grå (ikke grøn!) 3M ScotchBrite-svamp gennemvædet med sæbevand. Overfladen skylles til sidst af med rent vand for at fjerne evt. slibestøv eller sæbefilm.

Overfladeridser, der ikke har blotlagt metalbunden, kan slibes let med 0000 ståluld eller nr. 400 sandpapir for at gøre overfladen lidt mere glat. Pas på ikke at slibe ned til bunden under lakken (se note nr. 2). Når bunden først er blottet, er risikoen for rust øget betydeligt. Se næste afsnit, hvis metalbunden er blotlagt.

Blotlagt metalbund skal behandles for at forhindre rustdannelse (se note nr. 2). Slib det blotlagte område let og påfør en kvalitetsmetalprimer for at beskytte mod korrosion. Efter primerens tørretid (se etiketten på dåsen) påføres dækmaling.

Den overflade, der skal males, må ikke være for glat, da malingen ellers ikke kan hæfte (se note nr. 2). Det tilrådes at prøve et repræsentativt område for at vurdere vedhæftningen. Hvis vedhæftningen er ringe, skal overfladen gøres ru ved hjælp af slibning med ovennævnte kvaliteter. Pas på ikke at blotlægge metalbunden under malingen.

MALING

Efter korrekt klargøring af overfladen, skal den tørre helt og derefter straks påføres en latexfacademaling af god kvalitet. Følg maleanvisningerne nøje. Oliemaling anbefales ikke. Bemærk, at hvis metalbunden er blotlagt, kan latexmaling fremskynde stålets korrosion.

NOTER:

1. Der kan ikke gives garanti på ommaling af stålporte, eftersom dette forhold ligger langt uden for portfabrikantens kontrol.
2. Hvis ståldørens overflade er påført strukturmaling, der ligner træ, stuk osv., bør dette ikke forsøges, eftersom risikoen for at blotlægge metalbunden er stærkt forøget.
3. Søg en professionel malers råd, hvis der er tvivl om disse instrukser.
4. Følg nøje anvisningerne på etiketterne på beholderne med maling og opløsningsmiddel vedrørende korrekt påføring af maling og bortskaffelse af beholdere. Vær særlig opmærksom på de retningslinjer, der vedrører betingelserne for påføring af maling.

RENGØRINGSVEJLEDNING FOR AKRYLGLAS

1. Rengør akrylglas med masser af ikke-slibende sæbe eller vand og rengøringsmiddel. Brug hånden til at føle efter og fjerne fastsiddende snavs eller mudder. En blød, ridsefri klud, svamp eller et vaskeskind kan bruges til at tørre overfladen af med. Brug ikke hårde eller ru klude, der ridser akrylglaset. Tør af med et rent og fugtigt vaskeskind.
2. Fedt og olie kan fjernes med petroleum eller rensebenzin (uden aroma). Brugere af disse opløsningsmidler bør sætte sig ind i deres egenskaber, så de kan håndteres sikkert.
3. **Brug ikke:** Rengøringsmidler til vinduer, skuremidler, grove klude, bly- eller ethylholdig benzin eller opløsningsmidler såsom sprit, acetone, tetrachlorkulstof osv.

